

ПИРАМИДА

ПРОСТО РАБОТАЕТ!

Универсальная смесь

M150

Смесь сухая, цементная, M150, Пк2, F35, ГОСТ 28013-98.

Предназначена для ремонта и выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей, бетонирования полов, ремонта и обработки швов при монтаже блоков, для оштукатуривания стен и потолков с твердыми основаниями (кирпич, бетон и т. д.). Может применяться как универсальный кладочный раствор.

Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно обладать достаточной несущей способностью и быть прочным. Поверхность основания необходимо очистить от пыли, грязи, масел, жиров, воска, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, способных ослабить сцепление универсальной смеси с основанием. Поверхность, предназначенная для оштукатуривания, должна быть шероховатой (насеченной) и иметь положительную температуру. Перед проведением штукатурных работ поверхность необходимо хорошо увлажнить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора M150 необходимо:

1. Взять точно отмеренное количество воды (3-5 л на мешок 25 кг).
2. Высыпать смесь в воду.
3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы.

После этого универсальная смесь готова к применению в течение 90 минут при периодическом перемешивании. Температура проведения работ от +5 до +30 °C.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Раствор наносят на поверхность с помощью специальных инструментов в зависимости от выполняемого вида работ. При необходимости нанесения на вертикальную поверхность слоем более 30 мм нужно наносить растворную смесь в несколько слоев. Перед нанесением следующего слоя необходимо убедиться, что предыдущий слой



затвердел. Время высыхания растворной смеси составляет 24-48 часов и зависит от толщины слоя нанесения, температуры и влажности окружающей среды. Незатвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший счищается механически. Температура эксплуатации от -50 до +70 °C.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения раздражения кожи необходимо избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза следует немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-016-47532402-2003 и ГОСТ 28013-98, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Наибольшая крупность зерен заполнителя не более, мм*	Время жизни раствора, мин	Расход на 1 м ² кладочного слоя при сплошном нанесении слоем 10 мм, кг	Прочность на сжатие не менее, МПа	Морозостойкость не менее, циклов
серый	2,5	90	15-20	16	35

*Допускается наличие незначительного количества более крупных включений.