

# ПИРАМИДА

## ПРОСТО РАБОТАЕТ!

### Стяжка для пола

# ТОЛСТЯК

Смесь сухая напольная выравниваемая нормальнотвердеющая Рк1, В1б2,4, В12,5, F50, ГОСТ 31358-2019. Изготовлена на основе цемента, минеральных наполнителей и высокоэффективных модифицирующих добавок. Предназначена для предварительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности (перепады, уклоны) до 150 мм. Применяется во всех жилых помещениях и общественных зданиях с нагрузкой на пол (прочность на сжатие) не более 16 МПа с последующим креплением различных облицовочных напольных покрытий. Не подлежит окраске и не рекомендуется для использования без напольного покрытия. Для внутренних и наружных работ в сухих и влажных помещениях.

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, без трещин, очищенным от пыли, грязи, масел и веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию и обработано грунтовочным составом.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

На мешок 25 кг сухой смеси «Толстяк» необходимо 3,25-4,25 л воды. Перемешивание вести при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой, постепенно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной массы. При необходимости консистенцию раствора можно регулировать путем добавления воды или сухой смеси. Далее раствор необходимо выдержать 5 минут и перемешать повторно. Стяжка «Толстяк» готова к применению в течение 45 минут при периодическом перемешивании.

**ВНИМАНИЕ!** Передозировка воды приводит к снижению прочностных характеристик применяемого продукта.

#### ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Приготовленный раствор выкладывается на подготовленное основание и распределяется при помощи специального инструмента (правило, шпатель и т.п.). Передвижение по выровненной поверхности возможно через 24 часа. Дальнейшее крепление напольных покрытий рекомендуется производить по прошествии 3 суток. Стяжку «Толстяк» нельзя применять при температурах ниже +5 °С и выше +30 °С. Уложен-



ный раствор следует защищать от быстрого высыхания, сквозняков и прямых солнечных лучей в течение 3 суток. Трещиностойкость полученного материала повысится, если после застывания поверхность накрыть полиэтиленовой пленкой на 24-48 часов. Температура эксплуатации от -50 до +70 °С.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения раздражения кожи необходимо избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза следует немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

#### ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты очищаются водой сразу после завершения работ. Застывшие частицы клея счищаются с инструментов механически.

#### ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Сухая смесь фасуется в клапанные мешки повышенной прочности по 25 кг. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-011-47532402-2006 и ГОСТ 31358-2007. Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. Инструкция производителя носит рекомендательный характер.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наибольшая<br>крупность зерен<br>заполнителя, мм | Время начала<br>схватывания<br>не менее, мин | Расход сухой<br>смеси при<br>толщине<br>слоя 10 мм,<br>кг/м <sup>2</sup> | Рекомендуемая<br>толщина слоя,<br>мм |      | Время<br>пешеходного<br>движения<br>не более, ч | Прочность<br>на сжатие<br>не менее,<br>МПа | Прочность<br>сцепления<br>с основанием<br>не менее,<br>МПа | Прочность<br>на<br>растяжение<br>при изгибе<br>не менее,<br>МПа | Деформация<br>усадки не<br>более, мм/м |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                  |                                              |                                                                          | мин                                  | макс |                                                 |                                            |                                                            |                                                                 |                                        |
| 2,5                                              | 45                                           | 18-20                                                                    | 10                                   | 150  | 24                                              | 16,0                                       | 0,3                                                        | 3,0                                                             | 1,5                                    |