

ПИРАМИДА

ПРОСТО РАБОТАЕТ!

Пол самонивелирующий универсальный

УНИПОЛ

Смесь сухая напольная выравниваемая нормальноотвердевающая Рк4, Вtб2,4, В10, ГОСТ 31358-2019. Изготовлена на основе комплексного вяжущего, минеральных наполнителей, фракционированного песка и высокоэффективных модифицирующих добавок. Предназначена для предварительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности (перепады, уклоны) до 60 мм. Применяется в помещениях с нормальным уровнем влажности с нагрузкой на пол (прочность на сжатие) не более 12 МПа под последующие финишные покрытия. Не подлежит окраске и не рекомендуется для использования без напольного покрытия. Смесь пригодна для использования в системе «теплый пол»:

Электрический пол	Водяной пол	По теплоизоляционной подложке
+	—	—

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел и отслаивающих покрытий. Основание предварительно необходимо обработать грунтовочным составом.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

На мешок 20 кг сухой смеси «Унипол» необходимо 3,6–4,4 л воды. Перемешивание вести при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой на низких оборотах, постепенно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной массы. Далее необходимо выдержать технологическую паузу (5 минут) для созревания раствора и перемешать повторно. Пол самонивелирующий универсальный «Унипол» готов к применению в течение 40 минут при периодическом перемешивании.

Внимание! Недостаточная прочность основания, наличие скрытых деформаций, наличие пыли и отслоившихся участков может привести к растрескиванию, отслаиванию полученного покрытия. Необходимо ориентироваться на официальное заключение о марочной прочности основания или самостоятельно проверить качество основания. Избыточное количество воды снижает прочность полученной поверхности, что в последующем может привести к ее растрескиванию.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Готовый раствор наносится на подготовленное основание и распределяется при помощи специального инструмента (правило, шпатель и т.п.). Передвижение по выровненной поверхности возможно не ранее чем через 6 часов, в зависимости от температуры воздуха и относительной влажности внутри помещения, а также толщины слоя нанесения. Дальнейшее крепление напольных покрытий рекомендуется производить по прошествии 3 суток. Пол самонивелирующий универсальный «Унипол» нельзя применять при температурах ниже +5 °С и выше +30 °С. Выровненную поверхность следует защищать от быстрого высыхания, сквозняков и прямых солнечных лучей в течение 3 суток. Температура эксплуатации от +5 до +50 °С.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения раздражения кожи необходимо избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза следует немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты очищаются водой сразу после завершения работ. Застывшие частицы клея счищаются с инструментов механически.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев со дня изготовления. Хранение и транспортировка продукции должна осуществляться в усло-

виях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-011-47532402-2006 и ГОСТ 31358-2007, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	Время начала схватывания не менее, мин	Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	Рекомендуемая толщина слоя, мм		Время пешеходного движения не более, ч	Прочность на сжатие не менее, МПа	Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	Деформация усадки не более, мм/м
			мин	макс					
2,5	40	18	10	60	6	12	0,6	3	1,5